

**Primer, verdunningshars voor Ardocolor 2 en Ardocol****Toepassing**

- Als primer bij toepassing van Ardocolor 2 en Ardocol
- Wordt als eerste laag gebruikt, of wordt ingemengd in de eerste laag dakverf

**Eigenschappen**

- Watergebaseerd.
- Verharder en hechtingsverbeteraar.

**Gebruiksaanwijzing****Vorbereiding**

- Het dak moet gereinigd en zuiver zijn, vrij van alle twijfelachtige en loszittende bestaande verflagen.
- Het dak moet opgebouwd zijn volgens een conform ontwerpconcept, en nog toereikend voor beschildering.
- Het dak moet vrij zijn van bitumenhoudende (verf)lagen. Om te controleren of een verflaag op basis van bitumen of twijfelachtig is, volstaat het om een wattenstaafje dat gedrenkt is in White Spirit over de verflaag te wrijven. Indien de verflaag oplost en het wattenstaafje de kleur van de verflaag opneemt dan is het dak niet geschikt om geschilderd te worden met Ardocolor 2 of Ardocol.
- Dak reinigen met Demossal, Rewanet of Rewanet Mega.

**Werkmethode**

Er zijn 2 mogelijke methodes voor het aanbrengen van primer en coating.

**Methode 1**

- Eerste laag = **Ardocolor Primcoat**
- Tweede laag = Ardocolor 2 of Ardocol
- Derde laag = Ardocolor 2 of Ardocol

**Methode 2**

- Eerste laag = mengsel van Ardocolor 2 of Ardocol en **Ardocolor Primcoat**
- Tweede laag = Ardocolor 2 of Ardocol

**Methode 1: Met **Ardocolor Primcoat** als voorbehandelingslaag**

- Na reiniging en droging van het dak: aanbrengen van de **Ardocolor Primcoat**.
- Na droging van de **Ardocolor Primcoat**: aansluitend 2 lagen Ardocolor 2 of Ardocol aanbrengen met de borstel, de rol of het airless spuitpistool (spuitkop 319 of 321).
- De tweede laag Ardocolor 2 of Ardocol aanbrengen wanneer de eerste beloopbaar en voldoende droog is. Minimum tussentijd van 2 uur.
- De tweede laag kruislings of overlappend aanbrengen op de eerste laag.
- Bij elke laag ervoor zorgen dat de zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt.

Methode 2: Met variante **Ardocolor Primcoat**/ Ardocolor 2 of Ardocol als voorbehandelingslaag

- Na reiniging en droging van het dak: aanbrengen van het mengsel Ardocolor 2 of Ardocol + **Ardocolor Primcoat**.
- Het mengsel bestaat uit 20 kilo Ardocolor 2 of Ardocol en 10 liter **Ardocolor Primcoat**.
- Voeg de **Ardocolor Primcoat** toe aan de Ardocolor 2 of Ardocol en vermijd luchtinslag tijdens het mengen.
- Bij het plaatsen van dit mengsel ervoor zorgen dat de zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt.
- Na droging van de laag **Ardocolor Primcoat**/Ardocolor 2 of Ardocol: 1 laag Ardocolor 2 of Ardocol aanbrengen met de borstel, de rol of het airless spuitpistool (spuitkop 319 of 321).
- Deze laag aanbrengen wanneer de vorige beloopbaar en voldoende droog is. Minimum tussentijd van 2 uur.
- Deze laag kruislings of overlappend aanbrengen op de eerste laag.
- Bij elke laag ervoor zorgen dat de zijkanten van de leien voldoende met product worden bedekt.

Belangrijke opmerkingen

- Eenmaal het dak gereinigd dient de renovatiebehandeling zo vlug mogelijk te gebeuren. Indien door omstandigheden, na reiniging, de afwerking niet aansluitend kan gebeuren, moet het dak opnieuw zuiver gemaakt worden alvorens de afwerkingslagen te plaatsen. Dezelfde voorwaarden gelden indien door omstandigheden de afwerkingslagen niet aansluitend kunnen geplaatst worden.
- Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, vorst of dreigende vorst.
- Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 10°C en 25°C.
- De minimale filmvormingstemperatuur is 10°C. Bij extreme weersomstandigheden vermijdt men het product te plaatsen op de dakzijde die, op het moment van applicatie, in de volle zon ligt.
- Bij warme weersomstandigheden bevelen wij eveneens aan om, zonder luchtinslag, een weinig water te mengen met het product om dusdanig een monochroom resultaat te bekomen.
- Na gebruik: aanbrengmateriaal reinigen met water waaraan een weinig detergent is toegevoegd.

Technische kenmerken

Aspect	melkachtig wit, dunvloeibaar
Dichtheid	+/- 1,0
Type grondstoffen	gemodificeerde acrylaten
Oplosmiddel	water

Verbruik/Dosering

Methode 1: Ardocolor Primcoat als voorbehandelingslaag

Voorbehandeling	+/- 0,100 ltr/m <sup>2</sup> <b>Ardocolor Primcoat</b>
Eerste laag	+/- 0,200 kg/m <sup>2</sup> Ardocolor 2 of Ardocol
Afwerklaag	+/- 0,200 kg/m <sup>2</sup> Ardocolor 2 of Ardocol

Methode 2: Met variante **Ardocolor Primcoat**/Ardocolor 2 of Ardocol als voorbehandelingslaag

Voorbehandeling	+/- 0,300 kg/m <sup>2</sup> mengsel
Afwerklaag	+/- 0,200 kg/m <sup>2</sup> Ardocolor 2 of Ardocol

**Verpakking**

**Ardocolor Primcoat** = 10 ltr

Ardocolor 2 of Ardocol = 20 kg

**Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval**

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

**Vervoer en opslag**

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

**Houdbaarheid**

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

**Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.