

Universeel ontkistingsmiddel voor alle courante bekistingsmaterialen**Toepassing**

- Chemisch ontkistingsmiddel voor beton
- Zowel voor houten, metalen of kunststoffen bekistingen

Eigenschappen

- Bewerkstelt een vorm-protectie ten gevolge een chemische reactie met de alkalische bestanddelen van het cement.
- Weinig geurhinder (low emission).
- Zorgt voor eenvoudig en makkelijk ontkisten.
- Geen aankoeken van het beton aan de bekisting.
- Geeft aan het beton geen nadelige eigenschappen in verband met de hechting van een eventuele afwerkingslaag zoals verf, bezetting, ...
- Geeft aan het beton een éénkleurig en gelijkmatig oppervlak zonder luchtbelletjes en holten.
- Geen wachttijden; er kan onmiddellijk gebetonneerd worden na het aanbrengen.
- Het roesten van een stalen bekisting wordt verhinderd, door een roest inhibitor.

Gebruiksaanwijzing**Werkmethode**

- **Formoil VX/LE** gelijkmatig vernevelen op het bekistingsoppervlak, net voor het betonstorten.
- **Formoil VX/LE** wordt bij voorkeur met een verstuiver aangebracht.
- **Formoil VX/LE** kan ook met een met een doek of borstel aangebracht worden.

Technische kenmerken

Vorm	vloeistof
Kleur	geelbruin
Dichtheid	0,81 – 0,90 kg/ltr
Vlampunt	> 60°C

Verbruik/Dosering

Sterk poreuze bekisting	25 à 30 g/m ²
Poreuze bekisting	15 à 20 g/m ²
Niet of weinig poreuze bekisting	8 à 15 g/m ²

Verpakking

25 ltr, 210 ltr, 1000 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.