

Vertrager/stabilisator voor gebruiksklare mortels**Toepassing**

- Om toe te voegen aan alle mortels waar een langere uitvoeringstermijn gevraagd wordt: voegmortels, metselmortels

Eigenschappen

- Vloeibare vertrager-stabilisator met drie eigenschappen:
 - o Bindingsvertrager.
 - o Plastificeerder.
 - o Luchtbelvormer.
- Vermijdt tijdverlies en materiaalverspilling:
 - o Bij iedere werkherneming heeft men terug een verse mortel.
 - o Bij onderbreking kan men het gereedschap gemakkelijk reinigen.

Gebruiksaanwijzing**Werkmethode**

- **Mortelretarder** wordt gebruiksklaar geleverd.
- **Mortelretarder** toevoegen aan het aanmaakwater.
- Dosering: 0,6 à 2,4% van het cementgewicht.
- Mengtijd: de mortel minstens 3 minuten mengen.
- Om een mortel aan te maken voor metselwerk, is gewoon zand voldoende (fijnheid tot 2,5). Voor het opvoegen van bakstenen, gebruik zand met een zwakke fijnheid (1,5 à 2).
- Om het gladstrijken van de voegen te vergemakkelijken, kan het opgevoegd worden door een filler toe te voegen.

Belangrijke opmerkingen

- Elke gestabiliseerde mortel kan uitdrogen. Er goed op letten om geen waterverlies te hebben tijdens de opslag door de mortel onder folie te bewaren ten einde verdamping van het water te vermijden.
- Overdoseringen zijn mogelijk. De juiste dosering wordt vastgesteld door proeven uit te voeren, aangezien ze afhangt van de aard van de componenten van het beton, de gewenste kwaliteit en de weersomstandigheden.

Technische kenmerken

Kleur	bruin
Aard	vloeistof
Dichtheid	+/- 1,18 kg/ltr +/- 0,02
pH	8,0 +/- 1,0
Cl-ionengehalte	minder dan 0,10%

Verbruik/Dosering

0,6 à 2,4% van het cementgewicht naargelang het gewenste effect.

Verpakking

20 kg, 1000 kg

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.