

Bindmiddel voor speciale decoratieve technieken

Toepassing

- Als bindmiddel voor het aanmaken van dunlagige decoratieve bestrijkingen op basis van minerale producten zoals bvb Monulime
- Ook als bindmiddel voor pigment om herstellingen, uitgevoerd met herstelmortels, indien nodig bijkomend in te kleuren of te "patineren"

Eigenschappen

- Gemodificeerd product op basis van een zuiver acrylaat in emulsie.
- De vloeistof heeft een bindend vermogen op pigmenten en de Monulime.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- De ondergrond moet de nodige draagkracht hebben en moet gezond, zuiver, voldoende droog en ontdaan zijn van twijfelachtige en loszittende lagen.
- Te behandelen materialen moeten vorstvast zijn, geen alkaliën of zwelmiddelen bevatten en vrij zijn van uitbloeiingszouten.

Werkmethode

Als bestrijking

- Het oppervlak voorbehandelen met zuivere **Top Liquid**.
- Voor het aanmaken van een bestrijking, gebaseerd op Monulime wordt het droge Monulime-poeder gemengd met de **Top Liquid** tot een strijikbaar of troffelbaar en klontervrij preparaat bekomen wordt.
- De verhouding kan in principe vrij gekozen worden naargelang de gewenste consistentie en beoogde laagdikte.
- De aangemaakte bestrijking in de nog natte voorbehandelingslaag plaatsen.
- Het preparaat in de gewenste dikte (max. 3 mm) aanbrengen met behulp van een borstel of spaan.
- Teneinde een esthetische afwerking te bekomen, kan de uitgeharde laag nog nabewerkt worden door bvb schuren.

Als bindmiddel voor pigment

- Los kleine hoeveelheden pigment op in water.
- Voeg aan deze oplossing een gelijke hoeveelheid **Top Liquid** toe.
- Het aldus bekomen mengsel zeer dun uitstrijken met een kwast of vod op een afgewerkte steenherstelling.
- Wij raden aan deze behandeling in meerdere lagen uit te voeren i.p.v. in één behandeling het gewenste effect proberen te bekomen.
- De kleur van het mengsel is niet relevant aan de kleur die men op de steenherstelling bekomt. Aan de hand van enkele kleurmonsters zal men na droging van het mengsel op de steenherstelling, de samenstelling kunnen bepalen.

Belangrijke opmerkingen

- De minimum filmvormingstemperatuur van **Top Liquid** bedraagt 10°C.
- Zoals gebruikelijk bij watergedragen systemen mag er niet rechtstreeks in volle zon, bij nevel, bij regen, bij dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst worden gewerkt.
- Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.
- Producten, aangemaakt met de **Top Liquid** kunnen niet als verf toegepast worden.

Verbruik/Dosering

Naargelang de gewenste consistentie. Richtlijn: 0,6 kg **Top Liquid** en 2,5 kg Monulime poeder/m².

Verpakking

Top Liquid	5 ltr
Monulime poeder	10 kg

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.