

**Zijdeglanzende, watergedragen, gekleurde coating voor diverse ondergronden, binnen en buiten. acrylaat-hybridestelsysteem**

#### **Toepassing**

- Schilderen van gevels en muren, zowel bij nieuwbouw en renovatie, binnen en buiten
- Decoratieve waterdichting en bescherming van verscheidene bouwconstructies in baksteen, beton, hout, sierpleister, ...
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes (badkamers, doucheruimtes, ...)

#### **Eigenschappen**

- Watergedragen.
- Ademend.
- Uitstekende hechting op verscheidene materialen.
- Waterdicht.
- Carbonatatieremmend.
- Goed bestand tegen opglanzen.

#### **Gebruiksaanwijzing**

##### **Vorbereiding**

- De ondergrond moet de nodige draagkracht hebben, gezond, zuiver, ontdaan van twijfelachtige en loszittende lagen en voldoende droog.
- Bakstenen en alle andere te behandelen materialen evenals het voegwerk, moeten vorstvast zijn, mogen geen alkaliën of zwelmiddelen bevatten en moeten vrij zijn van uitbloeiingszouten.
- Sterk zuigende en verpoederende ondergronden voorbehandelen met Tensiocoat Fix.
- Geschilderde ondergronden steeds goed ontvetten met Omniclean Conc, 1:2 verdund met water.
- Eik, den of andere doorbloedende houtsoorten dienen geprimerd te worden met de Estetik Isolprim om de houtstains te blokkeren.

##### **Werkmethode**

- Aanbrengen in 2 lagen aangebracht met de borstel, de rol of het spuitpistool.
- Droogtijd tussen 2 lagen bedraagt +/- 4 uur in normale omstandigheden.

##### **Belangrijke opmerkingen**

- De minimum filmvormingstemperatuur is 10°C.
- Zoals gebruikelijk bij watergedragen verfsystemen mag er niet rechtstreeks in volle zon, bij nevel, bij regen of dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst worden gewerkt.
- Om aanzetten te vermijden wordt nat in nat gewerkt.
- Het materieel kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.

**Technische kenmerken**

Dichtheid	+/- 1,26
Gehalte aan droge stoffen	+/- 52%
Type grondstoffen	acrylaat-hybridesysteem
Oplosmiddel	water
Viscositeit (Brookfield)	25-35.000 mPas
Opglanzen	zeer weinig
Schrobvastheid	klasse 1 volgens DIN EN 13300
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd = 0,20 (klasse 2)
Carbonatatie remming	CO <sub>2</sub> -doorlaatbaarheid = 205 (klasse C1)

**Kleuren**

Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod kleuren op kleurmengmachine.

**Glansgraad**

Eiglsans (60°: 20-30; 80°: 15-20)

**Testrapporten**

- Cori: rapport ES160101.a: Weerstand tegen natte wrijving
- WTCB-rapport DE651XM507: CO<sub>2</sub>-diffusieweerstand

**Verbruik/Dosering**

Gevels, muren	0,125 – 0,200 ltr/m <sup>2</sup> /laag
Hout	+/- 0,100 ltr/m <sup>2</sup> /laag

**Verpakking**

1 ltr, 5 ltr en 10 ltr

**Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval**

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

**Vervoer en opslag**

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

**Houdbaarheid**

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

**Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.