

Hoogwaardige matte acrylaatafwerking voor binnen**Toepassing**

- Matte eindafwerking voor steenachtige ondergronden: baksteen, binnenmuren in pleisterwerk, gipskarton,...
- Binnenmuren en plafonds

Eigenschappen

- Afwasbaar, niet opglanzend.
- Zeer mat aspect.
- Zeer goede vloei.
- Hoogdekkend.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Spat niet.
- Ideale combinatie met de Estetik Prim.
- Beschikbaar in basisverven.

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

- De ondergrond dient zuiver, droog en intact te zijn.
- Zeer goed ontstoffen, ontvetten en vrij maken van onzuiverheden.
- Opschuren van reeds behandelde geschilderde ondergronden.

Verwerking

Borstel en rol	onverdund
Aanbevolen rol	polyamide (geen microvezel)
Airless	0,017"-0,019", 200-220 bar (160 bar bij gebruik FFLP tip Graco)
Omgevingstemperatuur	minimum 10°C
Relatieve vochtigheid	maximum 80%

Systeemopbouw

- **Nieuwe ondergronden**
 - o Ondergrond dient zuiver, draagkrachtig en droog te zijn.
 - o Goed ontstoffen en ontvetten.
 - o Fixeren met de Estetik Prim, verdund met 5% water.
 - o Afwerken met 1-2 lagen **Estetik Mat** in de gewenste eindkleur.
- **Reeds geschilderde ondergronden**
 - o Goed ontvetten met ammoniak of universele ontvetter.
 - o Goed mat schuren.
 - o Voorbehandelen met de Estetik Prim, onverdund (5% verdunning is toegestaan).
 - In geval van isoleren wateroplosbare vlekken (nicotine, roet,inkt), voorbehandelen met 1 laag Estetik Isolprim.
 - o Afwerken met 1-2 lagen **Estetik Mat** in de gewenste eindkleur.

Droogtijden

Stofdroog na 1 – 2 uur
Overschilderbaar na 4 uur

Reinigen

Gereedschap reinigen met water direct na gebruik.

Technische kenmerken

Bindmiddel hybride van hoogwaardige acrylaten
Pigment rutiel titaandioxide en hoogwaardige specifieke vulstoffen
Oplosmiddel water
Dichtheid +/- 1,32 kg/l (wit)
Brookfield (4RPM / spindel 4): 20-25%
Vaste stofgehalte 50-55 w%
VOC-EU grenswaarde EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30 g/l (2010)
dit product bevat maximum 30 g/l VOC
Schrobweerstand klasse 1 (NBN EN 13300)

Kleuren

Rewah Paint Colors (2024 kleuren) + ruim aanbod op de kleurmengmachine.

Glansgraad

Potmat (\pm 1GU / 85°C)

Testrapporten

- WTCB-rapport DE-BHC-0038: Schrobweerstand

Verbruik/Dosering

0,10 – 0,15 ltr/m²/laag afhankelijk van de ondergrond

Verpakking

1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.