

Finition acrylique mate pour plafond, sans reprise, de haute qualité**Application**

- Couche de finition très mate pour plafonds enduits, plaques de carton-plâtre, béton, ...

Propriétés

- Aspect très mat.
- Finition sans reprise.
- Fluidité exceptionnelle.
- Haut pouvoir couvrant.
- Long temps ouvert.
- Bonne ouvrabilité.
- Ne provoque pas d'éclaboussures.
- Couche de finition idéale pour le primaire Estetik Prim.

Mode d'emploi**Préparation**

- Le support doit être sain, sec et intact.
- Dépoussiérer et dégraisser soigneusement le support et le débarrasser des impuretés.
- Poncer les supports déjà peints.

Mise en oeuvre

Brosse et rouleau	non-dilué
Rouleau recommandé	polyamide (aucun microfibre)
Pistolet airless	0,017"-0,019"; 200-220 bar (160 bar avec pistolet FFLP tip Graco)
Température ambiante	minimum 10°C
Humidité relative	maximum 80%

Composition du système

- **Nouveaux supports**
 - o Le support doit être propre, résistant et sec.
 - o Bien dépoussiérer et dégraisser.
 - o 1 couche d'Estetik Prim, dilué avec 5% d'eau.
 - o Parachever au moyen de 1 ou 2 couches **d'Estetik Plafond** dans la couleur finale désirée.
- **Supports déjà peints**
 - o Bien dégraisser à l'ammoniaque ou au dégraissant universel.
 - o Bien poncer la surface jusqu'à ce qu'elle devienne mate.
 - o Prétraiter au moyen d'Estetik Prim non dilué (une dilution à 5% est autorisée).
 - En cas d'isolation de taches solubles à l'eau (nicotine, suie, encre), prétraiter au moyen d'1 couche d'Estetik Isolprim.
 - o Parachever au moyen de 1 ou 2 couches **d'Estetik Plafond** dans la couleur finale désirée.

Temps de séchage

Hors poussière après 1 heure
Recouvrable après 4 heures

Nettoyer

Le matériel peut être nettoyé immédiatement après son utilisation.

Caractéristiques techniques

Aspect	composé hybride d'acryliques de haute qualité
Couleur	dioxyde de titane rutile et charges spécifiques de haute qualité
Solvant	eau
Densité	+/- 1,42 kg/l
Brookfield	(4RPM / spindel 4): 20-25%
Teneur en matière solide	50-55 w%
Valeur-limite UE	valeur-limite UE pour ce produit (catA/h): 30 g/l (2010) ce produit contient maximum 30 g/l VOC

Couleurs

Blanc et couleurs claires sur le mélangeur à couleurs.

Brillant

Mat (< 1GU / 85°C)

Consommation

0,10 – 0,15 l/m²/par couche, en fonction du support

Conditionnement

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consultez la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la fiche de données de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle nature qu'ils soient, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Transport et stockage

Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit dans son emballage contre la lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures supérieures à +30°C.

Durée de conservation

1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.