

Bestrijksel voor de herstelling van lekken in daken, renovatie en onderhoud van goten en platte daken

Toepassing

- Voor de onmiddellijke waterdichting van lekkende daken in zink, roofing, lood,...
- Waterdichte bestrijking van de aanzetvoegen rond schouwen, dakranden, dakramen, koepels,...
- Kan als herstellingsproduct van lekken aangebracht worden op vochtige materialen en bij slechte weersomstandigheden
- Kan als totaal renovatie- en onderhoudsproduct gebruikt worden op platte daken

Eigenschappen

- Klaar voor gebruik.
- Dikvloeibare pasta op basis van alkydharsen.
- Versterkt met een speciaal ontworpen kunstvezel.
- UV-bestendig.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- De ondergrond moet de nodige draagkracht hebben, gezond zijn, zuiver en ontdaan van twijfelachtige en loszittende lagen.
- Het product goed omroeren voor gebruik.

Werkmethode

- Herstellen van lekken
 - o Lek opsporen.
 - o De getroffen zone zorgvuldig reinigen.
 - o **Inducryl AW** aanbrengen in voldoende dikte met de borstel.
- Renovatie en onderhoud van goten en platte daken
 - o Bij onderhoud zinken goten: **Inducryl AW** als onderhoudsproduct rechtstreeks aanbrengen in 2 gekruiste lagen, nat in nat.
 - o Bij applicatie op roofingdaken: een eerste laag aanbrengen met gummizwabber en hierin een glasvlies of glasweefsel kleven.
 - o Na voldoende droging van de eerste laag en vanaf het moment dat het weefsel beloopbaar is dient men de afwerkingslaag aan te brengen.
 - o Het product niet aanbrengen op een dak waar er reeds onderhouds- of renovatiewerken werden uitgevoerd.

Belangrijke opmerkingen

- Bij alle werkzaamheden op vochtige daken dient men **Inducryl AW** goed tegen het oppervlak aan te drukken tijdens het aanbrengen.
- Indien men herstellingen uitvoert bij temperaturen onder het vriespunt en er een ijslaag gevormd is, dient men deze op te warmen zodat de aanwezige ijslaag gaat smelten.
- Het aanbrengmateriaal kan gereinigd worden met White Spirit.

Technische kenmerken

Aspect	dikvloeibaar
Dichtheid	+/- 1,2
Gehalte aan droge stoffen	+/- 75%
Totale droging	na 14 dagen, zelfs onder voortdurende regen
Type grondstoffen	alkyd
Oplosmiddel	solvent

Kleuren

Zwart of Aluminium

Verbruik/Dosering

1,5 kg/m² in totaal

Verpakking

20 kg

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.