

Non-tissé en polyester pour le renforcement des revêtements sur les substrats présentant des fissures superficielles.

Application

- Pour renforcer les finitions murales (peintures) sur des surfaces planes (plâtre, béton...) et les moulures, présentant des fissures superficielles dans le support
- Convient à un usage extérieur et intérieur

Propriétés

- Non-tissé en polyester sans cellulose.
- Se compose de fibres continues, fixées thermiquement.
- Étanche.
- Résistant à l'humidité, aux sels, aux produits chimiques et aux solvants.

Mode d'emploi

Préparation

- Préparez correctement le support pour la peinture. Consultez la fiche technique de la peinture utilisée.
- Coupez le **Polyestervlies 50** à la bonne taille si nécessaire.

Mise en oeuvre

- Posez le tissu dans la première couche de peinture encore humide. Il est préférable de dérouler le tissu de haut en bas.
- Veillez à ne pas laisser de plis dans le tissu.
- Prévoyez un chevauchement d'environ 5 cm entre les bandes.
- Pressez fermement le tissu dans la première couche à l'aide d'une lisseuse, par exemple. Veillez à presser tout excès de produit au niveau du chevauchement afin de garantir une épaisseur uniforme.
- Après séchage de la première couche de peinture contenant le tissu, les couches suivantes de peinture peuvent être appliquées. Celles-ci comprennent au minimum une couche intermédiaire et une couche finale.

Caractéristiques techniques

Matériau	polyester
Couleur	blanc
Poids	ca. 50 gram/m ²
Épaisseur	ca. 210 µm
Résistance à la traction (longueur)	120 N/5cm
Résistance à la traction (largeur)	120 N/5cm
Allongement sous charge maximale (longueur)	35%
Allongement sous charge maximale (largeur)	40%

Consommation

1,05 m²/m² (prévoir une marge)

Conditionnement

Rouleau de 1 m x 50 m

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consultez la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la fiche de données de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle nature qu'ils soient, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.