

Polyestervlies voor het versterken van coatingsystemen op ondergronden met oppervlakkige scheuren.

Toepassing

- Voor het wapenen van muurafwerkingen (verven) bij vlakke ondergronden (gips, beton,...) en moulures, met oppervlakkige scheuren in de ondergrond
- Geschikt voor zowel buiten- als binnentoepassing

Eigenschappen

- Polyestervlies zonder cellulose.
- Bestaat uit continue vezels die thermisch gefixeerd zijn.
- Waterdicht.
- Bestand tegen vocht, zouten, chemicaliën en oplosmiddelen.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- De ondergrond goed voorbereiden zodat deze klaar is om te schilderen. We verwijzen hiervoor naar de technische fiche van de desbetreffende verf.
- Snij indien nodig het Polyestervlies 30 op maat.

Werkmethode

- Plaats het vlies in de nog natte eerste laag verf. Rol hiervoor het vlies bij voorkeur af van boven naar beneden.
- Zorg dat er geen kreuken in het vlies aanwezig zijn.
- Voorzie een overlapping van de verschillende banen van ca. 5 cm.
- Druk het vlies goed in de eerste laag door middel van bvb een plakspaan. Zorg zeker bij de overlapping dat overtollig product uitgedrukt wordt zodat een egale dikte bekomen wordt.
- Na droging van deze eerste laag verf met vlies, kunnen de volgende lagen verf aangebracht worden. Deze bestaan minstens uit een tussenlaag en een eindlaag.

Technische kenmerken

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Materiaal | polyester |
| Kleur | wit |
| Gewicht | ca. 30 gram/m ² |
| Dikte: | ca. 130 µm |
| Treksterkte in de lengte | 52 N/5cm |
| Treksterkte in de breedte | 61 N/5cm |
| Rek bij max kracht (lengte) | 28% |
| Rek bij max kracht (breedte) | 34% |

Verbruik/Dosering

1,05 m²/m² (reken iets reserve in)

Verpakking

rol van 1 m x 50 m

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.